

SILIKON MARMOR

Beskrivning av produkt

I-komponent, neutralhärdande silikonfogmassa. Antimögelbehandlad.

Användningsområden

Specialfogmassa för marmor, granit och övrig natursten. Ger ingen missfärgning av materialet i anslutning till fogen. Kan användas

både inom- och utomhus.

Arbetsbeskrivning

- Ytorna skall vara torra och rena. Vid behov böttna med Bostik Böttningslist.
- Applicera med fogspruta och släta till fogen med fogpinne doppad i tvålvatten.

Miljö och hälsa

Ohärdad massa kan vara farlig att förtära och kan orsaka irritation i ögonen. Om materialet kommit i kontakt med ögonen, spola rikligt med vatten i 15 min. Om besvär kvarstår kontakta läkare. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

Teknisk data

Egenskaper före applicering

Materialtyp	Silikongummi
Konsistens	Mjuk tixotrop massa
Härdsystem	Neutralhärdande
Densitet	1,34 g/cm ³
Arbetstemperatur	-20°C till + 40°C
Brandfarlig	Nej
Lagring	1 år i obruten förpackning. Torrt och svalt.

Egenskaper efter applicering

Klibbfri yta	Ca 15 min. Bearbetningstid 6-8 min.
Härdning	1-2 mm/dygn beroende på luftfuktighet och temperatur
Hårdhet	Ca 21 Shore A
Rörelseupptagnig	± 25 % av ursprunglig fogbredd
Elasticitetsmodul	Ca 0,4 N/mm ² vid 100 % töjning (DIN EN 28 339)
Temperaturbeständighet	-40°C till + 150°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot UV-strålning, ozon och klimatisk påverkan
Kemikaliebeständighet	Mycket god mot de flesta kemikalier. Vid tvekan rådfråga Bostik AB.
Övermålningsbar	Nej



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.